




オイルタック

はつり不要の油面プライマー

 Pioneer Chemistry Industry
パイオニア化学工業株式会社

油面施工でお困りの現場はありませんか？

下地に油がしみ込んでいて施工ができない・・・

全部削るのが大変！

騒音・粉塵対策・残材処理が大変！

オイルタックにおまかせください！

オイルタックは動植物油・機械油など油分の種類を問わず油分を含んだコンクリート・モルタル表面の油を洗浄すれば施工可能にする特殊プライマーなので、ローラー1本で下からの油をシャットアウト！養生1時間で次の工程に移れます

【油面施工手順】



① 油面洗浄(オイルクリーナー) →



② オイルタック施工(ローラーで塗布) →



③ P-II施工(ローラーで塗布) →

特徴

- 内部に含まれている油分をオイルタックがブロックし強固に密着
- 水溜まりが無ければウールローラー・刷毛で施工でき速乾性なので工期短縮が可能
- 上塗塗料は水性・油性・弱溶剤・強溶剤が使用可能
(無機系は弊社製品のP-IIを使用後施工)

用途

- 工場床の改修工事(マシン油・廃油・重油など)
- 厨房床の改修工事(ラード・植物油・動物油など)
- 食品工場床の改修工事(みりん・砂糖など)

施工要領

【オイルタックの施工】

- 弊社製品オイルクリーナーを撒きデッキブラシやワイヤーブラシで清掃します
(洗い流す時に水が弾かれた場合はもう一度水が弾かれなくなるまで清掃してください)
- 小分けしたオイルタックにポルトランドセメントを重量比1:1で混ぜウールローラーや刷毛で塗布してください
(水溜まりが無ければ多少濡れていても施工可能)

【養生】(25℃時):1時間以上＝使用量により変動あり

【仕上施工】

- アクリル・エポキシ・FRP・ウレタン系などは各メーカーのプライマーから施工してください
- モルタル下地を作りたい場合やモルタルなどで不陸調整する場合は弊社製品のP-IIを使用後施工してください

※ 揮発性が高いのでマスク着用のうえ十分に換気をし、火気厳禁で施工してください



④ SL材施工 →



⑤ SL材養生 →



⑥ 珪矽系塗り仕上げ

施工上の注意

正常に乾燥すると黒くなりますが、養生中もしくは施工時に大量の水分があると過剰反応により白濁し脆弱化するためその部分は必ず撤去してください
油面改修工事は様々な状況が起こりうるため、別紙施工要領をご参照いただき不明な点はお気軽にお問い合わせください

塗布量・標準施工面積

標準塗布量: 250 g/m²

標準施工面積: 12 m²/3kg缶

: 60 m²/15kg缶

(下地状態により大幅に変動する場合あり)

容量

3 kg 入 / 15 kg 入





オイルタック物性・性能データ

成分	ナイロン66・塩化ビニール共同重合体		
外観	淡黄褐色		
粘度	200～250 cPa・s (25℃)		
比重	1.01		
乾燥時間	指触乾燥	30分 (25℃)	完全乾燥 60分 (25℃)
上塗可能時間	1～48時間 (25℃)		

試験項目	試験条件	
耐水性	水道水3ヶ月漬込	○
耐塩水性	3%食塩水3ヶ月漬込	○
耐硫酸性	10%希硫酸3ヶ月漬込	○
耐苛性ソーダ性	10%水溶液3ヶ月漬込	○

試験項目	試験条件	
耐油性	マシン油6ヶ月漬込	○
耐油性	廃油6ヶ月漬込	○
耐油性	植物油（なたね）3ヶ月漬込	○
耐油性	植物油（ラード）3ヶ月漬込	○

試験体をマシン油・ガソリン・軽油・重油・植物油（なたね・ごま）動物油（ラード）に6ヶ月漬込み後、弊社製品オイルクリーナーで洗浄後テストを実施

● 下地密着性

試験項目		試験項目	
コンクリート	○	トタン	○
モルタル	○	硬質塩ビ	○
タイル	○	アルミ板	○
磁器タイル	○	ステンレス	○
旧油性塗料	○ ※1	ポリプロピレン	×
旧水性塗料	△ ※1	ポリエチレン	×

● オイルタックとの密着性

試験項目		試験項目	
一液性ウレタン防水材	○ ※2	油性塗料	○
二液性ウレタン防水材	○	水性塗料	○
エポキシ	○ ※2	モルタル	○ ※3
FRP	○ ※2	コンクリート	○ ※3
アクリル	○ ※2	セルフレベリング材	○ ※3

※1 水性塗料は膨潤の恐れあり、油性塗料は脆弱塗膜を除去してください
 ※2 各社推奨のプライマーが必要
 ※3 弊社製品P-IIを使用後施工

取扱上の注意

保管温度は5℃以上40℃以下で保管してください

直射日光を避けて、常温で保管してください

落下・破損がないように、荷崩れ防止等の配慮をしてください

河川・側溝などに絶対に破棄せず、産業廃棄物として各自治体の規定に沿って処分してください

安全上の注意

目・皮膚などの接触を防止するために、保護めがね・保護手袋など着用してください

目に入った場合は、清水で数分間洗浄し直ちに医師の診断を受けてください

皮膚に付着した場合肌荒れを起こす事がありますので直ちに水洗いをしてください

誤って飲み込んだ場合は多量の水を飲み吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください

詳細な内容につきましては製品安全データシート(SDS)をご参照ください

記載内容は製品改良などにより、断りなく仕様変更をする場合がありますのでご了承ください

 Pioneer Chemistry Industry
 パイオニア化学工業株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-8-16

TEL:03-3861-9081 / FAX:03-3861-9082